### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 5. August 2004 (05.08.2004)

#### **PCT**

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/066409 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

\_\_\_\_

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2004/000429

H01L 51/20

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. Januar 2004 (20.01.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 02 145.0

21. Januar 2003 (21.01.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BIRNSTOCK, Jan [DE/DE]; Johannisplatz 3/440, 04103 Leipzig (DE). HENSELER, Debora [DE/DE]; Am Färberhof 13, 91052 Erlangen (DE). HEUSER, Karsten [DE/DE]; Georg-Falk-Str. 17, 91056 Erlangen (DE). PÄTZOLD, Ralph [DE/DE]; Immelmannstr. 5, 91154 Roth (DE). WITTMANN, Georg [DE/DE]; Erlenstr. 10a, 91074 Herzogenaurach (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\text{ir}\) \(\text{Anderungen der Anspr\(\text{uche}\) betalenden
   Frist; Ver\(\text{offentlichung wird wiederholt, falls \text{Anderungen eintreffen}\)

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ENCAPSULATION FOR AN ORGANIC ELECTRONICS COMPONENT AND PRODUCTION METHOD THEREFOR

(54) Bezeichnung: sERKAPSELUNG FÜR EIN ORGANISCHES ELEKTRONIKBAUTEIL UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU

(57) Abstract: The invention relates to an encapsulation for an organic electronics component, particularly an OLED, which can be produced by simple coating methods or printing methods and which still has a high degree of tightness with regard to environmental influences that are detrimental to the organic electronics component. This is made possible by the use of so-called fusible alloys, i.e. low-melting point metallic alloys that combine a low melting point with a high tightness from moisture and oxidizing gases.

(57) Zusammenfassung: Hier wird erstmals eine Verkapselung für ein organischen Elektronikbauteil, insbesondere eine OLED vorgeschlagen, die sich durch einfache Beschichtungsmethoden oder Druckmethoden herstellen lässt und trotzdem eine hohe Dichtigkeit gegenüber (für das organische Elektronikbauteil) schädlichen Umwelteinflüsse hat. Dies ist möglich durch den Einsatz sogenannter fusible alloys, also niedrigschmelzender metallischer Legierungen, die einen niedrigen Schmelzpunkt mit der hohen Dichtheit gegenüber Feuchtigkeit und oxidierenden Gasen verbinden.



2004/066409

1

#### Beschreibung

Verkapselung für ein organisches Elektronikbauteil und Herstellungsverfahren dazu

5

Die Erfindung betrifft eine Verkapselung für ein organisches Elektronikbauteil, insbesondere eine Verkapselung für eine organische Leuchtdiode (OLED).

- Displays, die auf OLEDs basieren, sind seit 1987 bekannt. Verglichen mit den herkömmlichen Flüssigkristall-Displays bieten die OLEDs einige Vorteile, wie Eigenemission, niedriger Energieverbrauch, Kompaktheit und kurze Schaltzeiten.
- 15 Eine OLED ist im Prinzip aus organischen Filmen aufgebaut, die zwischen Elektroden angeordnet sind. Sobald Spannung an die Elektroden angelegt wird, wird Licht emittiert, weil sich Löcher mit Elektronen rekombinieren. Die dünnen organischen Schichten der OLED sind typischerweise auf einem Glassubstrat angeordnet und mit einer weiteren Glas- oder Metallplatte 20 verkapselt. In dem Bestreben flexible organische Displays herzustellen wird auch versucht, die starren Glas- oder Metallplatten durch solche aus Kunststoff zu ersetzen. Jedoch ist eine hermetische Abschottung der inneren Schichten einer 25 OLED vor Feuchtigkeit und Sauerstoff essentiell, deshalb ist es nicht leicht, Ersatz für die Werkstoffe Glas oder Metall zu finden.

Momentan werden mehrere Verkapselungstechniken angewendet,
30 wobei Kunststoffverkapselungen mit einer aufgebrachten
Schutzschicht eingesetzt werden. Auch werden Kunststoffschichten aus dielektrischen Schichten verwendet, die bis zu
1µm dick sind. Allerdings sind diese Verkapselungen nicht unbedingt als flexibel einzustufen.

35

Ein essentieller Punkt bei allen Verkapselungen ist die Dichtigkeit gegenüber Feuchtigkeit, insbesondere Wasser und oxi-

2

dierenden Gasen, insbesondere Sauerstoff. Organische Materialien haben in der Regel eine relativ hohe Durchlässigkeit für
Feuchtigkeit, Metalle und technische Keramiken haben zwar eine hohe Dichtigkeit gegenüber diesen Umwelteinflüssen, jedoch
ist es erstens schwierig einen metallischen Film über ein organisches Elektronikbauteil zu ziehen, ohne das Bauteil
selbst zu beschädigen und zweitens haben herkömmliche Metallschichten, die über CVD oder ähnliches aufgebracht wurden,
eine relativ hohe Anzahl an "pinholes" durch die Feuchtigkeit
und Sauerstoff durchdiffundieren können.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine gegen Feuchtigkeit und oxidierende Gase dichte Verkapselung für ein organisches Elektronikbauteil, insbesondere eine OLED zu schaffen, die unter normalen Prozessbedingungen aufgebracht werden kann und die biegsam ist, so dass sie für flexible Anwendungen geeignet ist.

Gegenstand der Erfindung ist eine Verkapselung für ein Elektronikbauteil, insbesondere für eine OLED, die im wesentlichen
aus der Schmelze einer metallischen Legierung herstellbar
ist. Außerdem ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur
Herstellung einer Verkapselung für eine OLED durch Aufbringen
der Schmelze einer metallischen Legierung.

25

5

10

15

Mit "im wesentlichen" aus einer metallischen Legierung ist gemeint, dass der Legierung noch (übliche) Additive, wie Benetzungsmittel, Haftvermittler oder ähnliches zugesetzt sein können.

30

Die sogenannten niedrigschmelzenden Legierungen sind beispielsweise die "fusible alloys", also metallische Legierungen, die einen niedrigen Schmelzpunkt oder Schmelzbereich haben.

35

Mit Hilfe dieser Materialien können hermetisch dichte Verkapselungen für organische Elektronikbauteile, insbesondere

3

OLEDs, durch herkömmliche Beschichtungsmethoden wie beispielsweise Druckmethoden, "doctor-blading", "spin coating" oder "dip-coating" geschaffen werden, weil die niedrig schmelzenden metallischen Legierungen, die "fusible alloys" bei Temperaturen zwischen 30 und 200°C schmelzbar sind und daher wie Polymere verarbeitet werden können. So ist es möglich, eine homogene und weitflächige Beschichtung ebenso wie eine strukturierte Schicht herzustellen.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens wird die Schmelze, bevorzugt strukturiert, durch einen Druckprozess, wie Stempel- oder Tampondruck, Siebdruck, Tintenstrahldruck, Hoch- und/oder Tiefdruck, Schablonendruck, Flexodruck und sonstige aufgebracht.

15

25

35

5

Nach einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens wird die Legierung des "fusible alloys" mittels einer Prägetechnik oder wie ein Gießharz aufgebracht.

20 Ebenso gut kann die Schmelze auch durch Spin Coating, Eintauchen, Rakelverfahren etc. aufgebracht.

Die "fusible alloys" sind ihrer Art nach bekannt, es handelt sich beispielweise um Legierungen, die ein "Eutektikum" bilden, das heißt bei einer bestimmten prozentualen Mol-, Gewichts- oder Volumenverteilung der Komponenten in der Legierung sinkt der Schmelzpunkt der Legierung oder Mischung weit unter den der Einzelkomponenten. Die eutektischen Legierungen haben außerdem den Vorteil, dass sie einen definierten

30 Schmelzpunkt haben im Gegensatz zu einem Schmelzbereich, der sich unter Umständen über 10°C oder mehr erstrecken kann.

Bevorzugt handelt es sich um eine Legierung, die im Bereich zwischen 30°C und 200°C, insbesondere bevorzugt unterhalb von 150°C, als Schmelze vorliegt.

4

Bestandteile dieser Legierungen können die folgenden Metalle sein: Wismut, Blei, Zinn, Cadmium, Indium, Quecksilber, Silber, wobei das "fusible alloy" sich dadurch auszeichnet, dass sein Schmelzpunkt deutlich, also messbar in Grad Celsius, unter dem der Einzelbestandteile liegt.

5

10

Besonders vorteilhaft sind die gesundheitlich unbedenklichen "fusbile alloys" oder Legierungen, also die, die mit wenig oder ohne Cadmium, Quecksilber und/oder Blei auskommen. Beispielhaft genannt seien folgende Legierungen: 57% (Gewichtsprozent) Wismut, 17% Zinn, 26% Indium (Schmelzpunkt 78°C); 48% Zinn, 52% Indium (Schmelzpunkt 118°C) oder 58% Wismut, 42%Zinn (Schmelzpunkt 138°C).

Ein großer Vorteil der Methode ist außerdem, dass diese Materialien einen homogenen Film ergeben mit einer niedrigen Fehlstellenrate im Gegensatz zu Filmen, die über physical vapour deposition (PVD) oder CVD hergestellt wurden. Herkömmliche Verkapselungen, die über CVD/PVD hergestellt wurden, haben eine hohe Fehlstellenrate oder viele "pinholes", die ein Hauptgrund für mangelnde Dichtigkeit von metallischen/keramischen Verkapselungen ist.

Mit der erfindungsgemäßen Methode zur Herstellung von Verkap-25 selungen konnten dünne Filme hergestellt werden, die eine Biegsamkeit zeigten, mit denen sie für flexible Anwendungen geeignet sind.

Nachdem die niedrigschmelzenden metallischen Legierungen
elektrisch leitend sind, wird, nach einer Ausführungsform des
Verfahrens, zwischen dem organischen Elektronikbauteil, insbesondere zwischen der OLED und der Verkapselung eine Isolatorschicht angebracht. Die isolierende Zwischenschicht kann
beispielsweise eine organische Schicht sein oder eine keramische, wie aus SiO<sub>2</sub>. Die isolierende Zwischenschicht kann
durch Verdampfen, Aufsputtern, Chemical Vapour Deposition

5

(CVD), "spin-coating" oder mittels Drucktechniken aufgebracht werden.

Nach einer Ausführungsform des Verfahrens wird die Schmelze direkt auf das organische Elektronikbauteil, insbesondere die OLED aufgebracht, so dass sie auf dem Elektronikbauteil, vorteilhafterweise kontrolliert, erstarrt. Dadurch werden Fehlstellen und Pinholes am stärksten unterdrückt. Nur wegen des Schmelzbereichs bei niedrigen Temperaturen ist dieses Verfahren für organische Elektronikbauteile einsetzbar ohne diese zu beschädigen.

5

10

Diese Form der Verkapselung ist insbesondere für die flexible Anwendung (mit Plastikfolien oder dünnem Glas) geeignet, weil die erstarrten, also in fester Phase vorliegenden "fusible alloys" Legierungen, bevorzugt in der Schichtdicke in der sie bei der Verkapselung vorliegen, biegsam sind.

Die Schichtdicken der Verkapselungen können zwischen 1 und 700µm liegen. Bevorzugt handelt es sich um Schichtdicken zwischen 20 und 200 µm, insbesondere bevorzugt um Schichtdicken zwischen 30 und 70µm.

Außerdem sind die Haftungseigenschaften der Legierungen auf dem Substrat wie Glas und/oder organische Folien sehr günstig, so dass der Übergang von Verkapselung und Substrat auch relativ leicht dicht zu machen ist.

Die Verkapselung ist für alle organischen Elektronikbauteile, 30 insbesondere für Passive Matrix Displays, flexible Lichtquellen und oder organische Solarzellen oder organische photovoltaische Zellen einsetzbar. Weitere Anwendungen sind flexible organische Detektoren und integrierte Schaltungen auf organischer Basis.

Beispielhaft wird die Verkapselung eines organischen Elektronikbauteils wie eines passiv matrix displays, einer Solarzel-

6

le oder einer flexiblen Lichtquelle (flexible light source) beschrieben:

Ein organisches Elektronikbauteil wird auf einem Glassubstrat aufgebaut. Darauf wird eine isolierende Zwischenschicht über ein Beschichtungsverfahren wie "spin-coating" oder ähnliches aufgebracht. Darauf wiederum wird ein dünner Film, beispielsweise mit einer Dicke von 50µm, einer metallischen niedrigschmelzenden Legierung, beispielsweise 48% Zinn und 52% Indium, aufgebracht. Die Aufbringung kann, wegen des niedrigen Schmelzpunktes der Legierung, durch einfache Drucktechnik erfolgen.

Hier wird erstmals eine Verkapselung für ein organischen

Elektronikbauteil, insbesondere eine OLED vorgeschlagen, die sich durch einfache Beschichtungsmethoden oder Druckmethoden herstellen lässt und trotzdem eine hohe Dichtigkeit gegenüber (für das organische Elektronikbauteil) schädlichen Umwelteinflüsse hat. Dies ist möglich durch den Einsatz sogenannter fusible alloys, also niedrigschmelzender metallischer Legierungen, die einen niedrigen Schmelzpunkt mit der hohen Dichtheit gegenüber Feuchtigkeit und oxidierenden Gasen verbinden.

7

#### Patentansprüche

5

25

35

1. Verkapselung für ein organisches Elektronikbauteil, die im wesentlichen aus einer Schmelze einer metallischen Legierung gefertigt ist.

- 2. Verkapselung nach Anspruch 1, wobei die Legierung in einem Temperaturbereich von 30 bis 200°C als Schmelze vorliegt.
- 3. Verkapselung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die metallische Legierung in erstarrter Form dicht gegenüber Feuchtigkeit und/oder oxidierenden Gasen ist.
- 4. Verkapselung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Legierung zumindest ein Metall, ausgewählt aus der Gruppe folgender Metalle umfasst: Cadmium, Zinn, Wismut, Blei, Indium, Quecksilber und/oder Silber.
- 5. Verkapselung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei 20 die Dicke der Verkapselungsschicht zwischen 1 und 700µm beträgt.
  - 6. Verfahren zur Verkapselung eines Elektronikbauteils durch Aufbringen der Schmelze einer metallischen Legierung.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Aufbringung der Schmelze durch einen Druckprozess erfolgt.

- 8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei die Schmelze auf dem organischen Elektronikbauteil erstarrt.
  - 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei vor der Verkapselung noch eine isolierende Zwischenschicht auf das organische Elektronikbauteil aufgebracht wird.

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In attional Application No
PCT/EP2004/000429

A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC 7	H01L51/20		
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	Sification and IPC	
B. FIELDS	S SEARCHED		
Minimum d	documentation searched (classification system followed by classifi $H01L$	cation symbols)	
11.0 /	HOIL		
			•
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent th	at such documents are included in the fields:	searched
Electronic	data base consulted during the international search (name of data	base and, where practical search terms use	-d)
EPO-In	nternal	, =====================================	·/
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category •	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant nassages	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Total passages	· Relevant to claim No.
х	WO 97/46052 A (PHILIPS ELECTRON	TCS NV	1.6.0
	; UNIAX CORP (US))	100 NV	1-6,8
	4 December 1997 (1997-12-04)		
	page 2, line 21 - line 34 page 3, line 1 - line 2	_	
	page 4, line 4 - line 34	•	
	page 6, line 20 - line 24		]
	page 9, line 1 - line 13		
Υ	page 10, line 12 - line 17		,
•			7,9
Υ	US 2002/079832 A1 (DUINEVELD PAI	ULUS	7
	CORNELIS ET AL) 27 June 2002 (	2002-06-27)	,
	page 5, paragraph 72		
Υ	WO 01/78151 A (ROCKWELL TECHNOLO	OGTES LLC)	
	1 10 October 2001 (2001-10-18)	Suits LLC)	9
	page 23, line 10-17; figure 7		4_
}			
	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed i	n annex.
	tegories of cited documents :	'T' later document published after the Inte	
"A" docume conside	nt defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	
"E" earlier d	ocument but published on or after the international	mineliffoli	
"I " documer	of which may throw doubte as act, it	"X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document	ha concidend to
citation	or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance: the e	Information and American
Outer II		cannot be considered to involve an involve and involve	
*P* documer later that	nt published prior to the international filing date but an the priority date claimed	ments, such combination being obviou in the art.	
	ctual completion of the international search	*&" document member of the same patent i	· -
		Date of mailing of the international sear	cn report
18	3 May 2004	28/05/2004	
Name and m	ailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	1	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Faou, M	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interpitional Application No
PCT/EP2004/000429

Detect to a				TCIZER	2004/000429
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9746052	Α	04-12-1997	DE DE EP WO JP US	69707233 D1 69707233 T2 0842592 A1 9746052 A1 11510647 T 6160346 A	15-11-2001 11-07-2002 20-05-1998 04-12-1997 14-09-1999 12-12-2000
US 2002079832	A1	27-06-2002	CN EP WO TW	1426606 T 1346420 A1 02052660 A1 533446 B	25-06-2003 24-09-2003 04-07-2002 21-05-2003
WO 0178151 	Α	18-10-2001	US WO	6602395 B1 0178151 A2	05-08-2003 18-10-2001
			WO		

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/000429

A 1/1 4 00		1	PCT/EP2004/000429
ÎPK 7	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L51/20		
Nach der I	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen	Klassifikation and dos any	
D. HECHE	HCHIERTE GEBIETE		
IPK 7	erter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssystem $H01L$	mbole)	
	HOIL		
Recherchie	erle aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen	, sowelt diese unter die reche	rchierten Geblete fallen
Während d	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank	(Name der Datenhank und	and vormandet O. H.
EPO-In	iternal		ova. verwendete dudibegruie)
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*			
	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ang		en Teile Betr. Anspruch Nr.
Х	WO 97/46052 A (PHILIPS ELECTRON) ;UNIAX CORP (US))	1-6,8	
	4. Dezember 1997 (1997-12-04) Seite 2, Zeile 21 - Zeile 34		
	Seite 3, Zeile 1 - Zeile 2 Seite 4, Zeile 4 - Zeile 34		1
	Seite 6, Zeile 20 - Zeile 24		
	Seite 9, Zeile 1 - Zeile 13		
Υ	Seite 10, Zeile 12 - Zeile 17		
			7,9
Y	US 2002/079832 A1 (DUINEVELD PAU	ILUS	7
Į.	CORNELIS ET AL) 27. Juni 2002 (2002-06-27)		1
	Seite 5, Absatz 72		
- 1			
ļ		-/	
J			
			,
411410		X Slehe Anhang Pate	entfamilie
A Veroman	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : tilchung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, til als besonders bedeutssen		, die nach dem internationalen Anmeldedatum m veröffentlicht worden ist und mit der
'E' älteres D	okument das jedoch erst am oder and dan de	Erfindung zugrundelleg	ert, sondern nur zum Verständnis des der enden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden
"L" Veröffent	fiching die gegignet let about 01 un	"X" Veröffentlichung von bes	ondoror Rodouture de bassación de a
scheine anderen	n zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belent werden	kann allein aufgrund die erfinderischer Tätigkeit	ser Veröffentlichung nicht als neu oder auf beruhend betrachtel werden
ausgefü O" Veröffent	in zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden r die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie hrt)	Y Veröffentlichung von bes kann nicht als auf erfind	onderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung erfscher Tällgkeit beruhend betrachtet
P Veröffent dem bes	ilichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, nutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht lichung, die vor dem Internationalen Anmekiedatum, aber nach anspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	Veröffentlichungen dies diese Verbindung für ein	lentilichung mit einer oder mehreren anderen er Kategorie in Verbindung gebracht wird und en Fachmann nahellegend ist blied derselben Patentfamilie ist
Datum des At	oschlusses der Internationalen Recherche		nationalen Recherchenberichts
	. Mai 2004	28/05/2004	
Varne und Po	stanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bedien	sleter
	Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo pl		-
	Fac (+31-70) 340-3016	Faou, M	j

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In ationales Aktonzeichen
PCT/EP2004/000429

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	1017 21 20	/EP2004/000429		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	den Telle	Rote Approach N		
			Betr. Anspruch Nr.		
Y	WO 01/78151 A (ROCKWELL TECHNOLOGIES LLC) 18. Oktober 2001 (2001-10-18) Seite 23, Zeile 10-17; Abbildung 7		9		
-					
			•		
		į			

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intales Aktenzeichen	_
PCT/EP2004/000429	

	T		1 5 17 21 200 17 000 125		
Im Recherchenbericht ungeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) de Patentfamilie	er e	Datum der Veröffentlichung	
WO 9746052 A	04-12-1997	DE 6970723 DE 6970723 EP 084259 WO 974605 JP 1151064 US 616034	33 T2 92 A1 52 A1 57 T	15-11-2001 11-07-2002 20-05-1998 04-12-1997 14-09-1999 12-12-2000	
US 2002079832 A1	27-06-2002	CN 142660 EP 134642 WO 0205266 TW 53344	0 A1 0 A1	25-06-2003 24-09-2003 04-07-2002 21-05-2003	
WO 0178151 A	18-10-2001	US 660239 WO 017815		05-08-2003 18-10-2001	

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentiamilie) (Januar 2004)